



Сурово ПДЧ

Всички продукти от ПДЧ отговарят на изискванията на европейските норми EN 312 и на клас Е 1 и БДС 5508. Качеството на продуктите и тяхната обработка подлежат на постоянен вътрешен контрол, както и на проверка от външни оторизирани организации.

Плочите от дървесни частици са трислойни с постепенен преход между трите слоя по БДС 312-3. Те намират приложение в мебелната промишленост след допълнителна повърхностна обработка: ламиниране, фурнироване, каширане, боядисване.

Обща информация:

Кроношпан V 20, фино шлайфани, висококачествени плочи от дървесни частици Е1

Формат (мм)	3660x1830										2450x1830		2800x2070									
Дебелина (мм)	8	12	16	18	22	25	28	30	38	16	18	8	12	16	18	22	25	28	38			
Брой плочи в палет	70	40	33	30	25	22	19	18	14	38	34	60	40	29	26	22	19	17	13			

Технически параметри:

Специфично тегло: 680 kg/m³

Якост на разлепване: 0,35 N/mm²

Ламинирани ПДЧ



Работни плотове



Стенни панели



Фурнировани ПДЧ



Каширани ПДЧ



Кроношпан България ЕООД

Северозападна промишлена зона
Бургас, България

Тел. 056/ 805 200, Факс 056/ 805 228

sales@kronospan.bg

www.kronospan.bg