

Ceresit CM 29 Multi Xpress

Бързосвързващо гъвкаво лепило за плочки

**Бързосвързващо лепило на циментова основа
за керамични плочки и гранитогрес на закрито и на открито**

Свойства

- за употреба на закрито и открито
- за употреба над подово отопление
- може да се фугира след 3 часа

Област на приложение

CM 29 е бързосвързващо лепило за полагане на абсорбиращи (керамика, фаянс) и неабсорбиращи керамични плочки (гранитогрес, стъклокерамика), естествен камък (след предварителен тест), както и на фини мозаечни или стъклени плочки. За употреба на закрито и открито върху всякакъв вид циментови основи. Подходящо за лепене на плочки върху критични и деформируеми основи (подово отопление, кухни, бани, балкони и тераси).

Подготовка на основата

CM 29 се използва върху здрави, носещи, равни, чисти и сухи основи. Слойовете със слаба механична устойчивост се отстраняват по механичен път. Попиващите основи трябва да се грундират с Ceresit CT 17, а непопиващите и критични основи да се грундират с CN 94. Грундът се оставя да изсъхне за мин. 2-3 часа. Неравности до 5 mm се изравняват с CM 29 един ден преди полагането на плочките.

Употреба

CM 29 се изсипва в предварително измерено количество студена и чиста вода и се разбърква с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Оставя се да узрее 5 мин. и се разбърква отново. Една торба CM 29 се смесва със 5,5-6,0 l вода. Количеството приготвен разтвор трябва да се оползотвори за около 30 мин. Материалът се нанася с помощта на назъбена маламаш-



ка. Размерът на зъба на маламашката зависи от големината на плочките.

Когато се използва CM 29 на открито, е необходимо да се нанесе тънък слой лепило по долната страна на плочката. Покриваемостта на лепилото в този случай трябва да е 100%. Плочките не се потапят предварително във вода.

Внимание

CM 29 се използва при температура на основата и въздуха от +5°C до +25°C. Техническите показатели са определени при температура +23°C и влажност на въздуха 50%. При други атмосферни условия трябва да се предвиди по-бързо или по-бавно изсъхване на материала.

CM 29 съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да бъдат добре защитени. При попадане в очите, трябва да се потърси незабавно консултация с лекар.

Препоръки

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/професионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа с технически данни и информационния лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен първо да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

Опаковка и съхранение

Хартиени торби от 25 kg.

Срок на годност

6 месеца от датата, отбелязана на опаковката на сухо в оригинална опаковка.

Технически данни

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Състав: | циментова смес със синтетични смоли и добавки |
| Плътност: | прибл. 1,4 kg/dm ³ |
| Съотношение на смесване: | 5,5-6,0 l вода / 25 kg CM 29 |
| Температура на работа: | от +5°C до +25°C |
| Време на узряване: | 5 мин. |
| Фугиране: | след 3 часа |
| Време на употреба на готовия разтвор: | прибл. 30 мин. |
| Отворено време (EN 12004): | прибл. 10 мин. |
| Температурна устойчивост: | от -30°C до +70°C |
| Сила на сцепление: | ≥ 1,0 МРа |
| Ориентировъчен разход: | 1,5 kg/m ² /mm |

Клас на лепилото: C2FT според EN 12004