

TYTAN PROFESSIONAL FIX2 CLEAR

Mounting adhesive 290 ml transparent

Прозрачно хибридно монтажно лепило-уплътнител на база MS-polymer. Не съдържа фталат. Универсален продукт с широко приложение гарантиращ гъвкава, прозрачна връзка. Препоръчва се за различни свързки и довършителни строителни ремонти.

Апликация

- свързване на широка гама от довършителни материали с типични повърхности, като например: бетон, ПДЧ, дърво, тухла, стъкло
- свързване на различни елементи към дървени, стъклени, бетонни, метални и пластмасови повърхности
- свързване на первази, пиедестали, стъпала пред врати, подови панели, керамични плочки
- свързване на декоративни елементи, изработени от дърво, корк, ПДЧ, камъни

Предимства

- безцветна връзка
- не съдържа фталат
- бързо и трайно първоначално залепване
- гъвкава връзка
- висока крайна якост
- Отлична адхезия към повечето повърхности, както порести, така и гланцирани, като метални листове, различни синтетични материали или стъкло
- влагоустойчив
- не изисква използване на грунд

Указания За Употреба

Преди употреба прочетете инструкциите за безопасност, представени в Информационен лист за безопасност.

1 Подготовка На Продукта

- изрежете дюзата до необходимия диаметър, отрежете изхода на касетата и завийте дюзата. Поставете касетата в пистолета.

2 Подготовка На Основата

- повърхността трябва да е чиста и без субстанции нарушаващи лепилността.
- Повърхностите е най-добре да бъдат обезмаслени с ацетон или етанол (стъкло, глазура, метал) или миещ препарат (синтетични материали).

3 Апликация

- Нанесете лепило на петна или ивици върху повърхността или материала за залепване.
- след това синхронизирайте повърхностите и натиснете.
- В зависимост от повърхността на свързване може да се наложи да се подсигурят с допълнителна опора тежки предмети за поне 24 часа.
- Лепило-уплътнителят съхне под въздействието на атмосферната влага и трябва да се вземе предвид, особено при лепене и уплътняване на непорьозни повърхности.

4 След Приключване На Работа

- Почистване: суха кърпа или производни на бензин преди втвърдяване, механично след втвърдяване.
- НЕ МИЙТЕ РЪЦЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ.

5 Забележки / Ограничения

- Препоръчват се тестове за адхезия преди нанасяне на лепилото.
- Не е подходящ за PE, PP, тефлонови и битумни повърхности.
- Не е подходящ за постоянно мокри повърхности.

Технически Характеристики

неизсъхнал	стойност
Плътност [g/cm ³]	1,0 - 1,1
Време за образуване на кора [мин]	~10
Скорост на втвърдяване [мм/24h]	4
Основа: MS полимер	+
изсъхнал	стойност
Температурна устойчивост [°C]	-30 - +80
Условия за работа	стойност

оптимална температура на залепване [°C]	15 - 25
температура при нанасяне [°C]	+5 - +30
оптимална относителна влажност на въздуха [%]	60
Цвят	стойност
Прозрачен	+

Стандарти/Тестове/Сертификати

Изпълнява изискванията на:

- CE: EN 15651-1:F-EXT-INT Class 7.5P
- EN 15651-3:S Class S1
- EMICODE: EC1 PLUS
- French VOC Regulation A+
- VOC TEST: M1
- EN 717-1 - E1
- AgBB - Pass
- Belgian Regulation - Pass
- Indoor Air Comfort - Pass
- Indoor Air Comfort GOLD - Pass
- BREEAM International - Compliant
- French CMR components - Pass
- Blue Angel (RAL UZ 113)

Транспорт / Съхранение

Гарантиран срок на годност е 12 месеца от датата на производство, когато се съхранява в неотворена оригинална опаковка при температури от +5 °C до +25 °C на сухо място, защитено от замръзване и прекомерна топлина.

Инструкции За Безопасност

За подробна информация намерите информационния лист за безопасност на материалите, наличен при производителя при поискване. Изхвърляне на отпадъци: Остатъците от продукта и празните опаковки трябва да се изхвърлят в съответствие с официалните, местни разпоредби.

Цялата писмена или устна информация, препоръки и инструкции се дават в съответствие с нашите най-добри знания, тестове и опит, добросъвестно и в съответствие с принципите на производителя. Всеки потребител на този материал трябва да се увери по всеки възможен начин, включително проверка на крайния продукт при подходящи условия, за пригодността на доставените материали за техните цели. Производителят не носи отговорност за загуби, възникнали поради неточно или погрешно прилагане на материалите на производителя.

Забележки / Ограничения

Всички дадени параметри се основават на лабораторни тестове, отговарящи на вътрешните стандарти на производителя и са силно зависими от условията на втвърдяване на продукта (околна температура, температура на повърхността, качество на използваното оборудване и уменията на лицето, което нанася продукта).