

## T8200 Релефна боя



### Практически свойства:

- Много добра устойчивост на удар, надраскване, износване и микро пукнатини;
- Много добра устойчивост на замърсяване;
- Много добра устойчивост на действието на външни фактори: неблагоприятни атмосферни условия, слънчева радиация, температурни колебания, влажност, индустриални газове;
- Пропусклива за водни пари отвътре и непропускливи за вода от атмосферата;
- Отлична адхезия с основата.

DEKO professional T8200 Релефна боя е структурираща се, матова декоративна боя, получена на базата на акрил-стирен съполимери, силиконови и полиуретанови емулсии, фибри, пигменти, пълнители и добавки. Предназначена е за получаване на финални покрития, в интериора и екстериора, с различен декоративен ефект и цвят, устойчиви на стареене, атмосферни влияния, температурни промени, влага, промишлени газове, издръжливи на механични въздействия, миене, износване и напукване. Пастообразната структура на боята спомага за лесното постигане на различни декоративни ефекти.

### Технически показатели:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Външен вид на продукта след разбъркване:<br>(визуално)              | Хомогенна, вискозна маса      |
| Съдържание на нелетливи вещества при<br>125°C/1h: (БДС EN ISO 3251) | Мин. 78%                      |
| Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)                                       | 1.75 (± 0.05) kg/L            |
| Разход:   | 0.8 – 1.5 kg/m <sup>2</sup>   |
| Изсъхване на допир:<br>((23 ± 2)°C, 65% H.R.)                       | 6 часа                        |
| Пълно изсъхване:<br>((23 ± 2)°C, 65% H.R.)                          | 24 часа                       |
| Цвят:   | Бял, с възможност за тониране |

*\*Посоченият разход е ориентировъчен, като той силно зависи от естеството на основата, начина на нанасяне и желаните декоративен ефект. Точната стойност на разхода се установява след извършване на проба върху част от работната повърхност.*

### Подходящи основи:

- Варо-циментови и циментови мазилки и шпакловки;
- Бетонни и други минерални основи;
- Гипсови шпакловки и гипсо-картонени плочи;

- Термоизолационни системи.

**Неподходящи основи:**

- Пресни варови мазилки;
- Лакови покрития;
- Омаслени покрития;
- Постни бои;
- Пластмасови покрития;
- Метал;
- Стъкло.

**Подготовка на основата:**

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Остатъци от кофражни масла върху бетон се обработват с пароструен апарат или специални състави за отстраняване на масла. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват с подходяща замазка и/или шпакловка. Повърхности покрити с гъбички, плесен или мухъл се отстраняват механично, а основата се обработва с дезинфекционен препарат. Ако има риск от проникване на вода, се препоръчва повърхността да се импрегнира с DEKO professional G8530 Нано грунд.

След тази обработка се полага DEKO professional G8300 Силиконов грунд за мазилки. Препоръчително е грундът да е тониран в същия или близък цвят до този на Релефната боя.

**Начин на работа:**

Преди отваряне на опаковката е необходимо да се почистят от нея следи от вода, масло или други замърсявания, за да се предотврати попадането им в продукта.

Преди употреба продуктът се разбърква добре. След пълното изсъхване на силиконовия грунд, Релефната боя се нанася неразредена или при нужда се допуска разреждане до 2 % с вода. Продуктът се нанася със стоманена неръждаема маламашка, а декоративният ефект може да се постигне с помощта на едропорест или друг вид декоративен валеж. На големи площи се препоръчва нанасяне без прекъсване, мокро върху мокро.

**Препоръки:**

- Да се работи само при подходящи метеорологични условия: температури на въздуха и третираната повърхност не по-ниски от +10°C и не по-високи от +30°C и относителна влажност на въздуха не повече от 80%.
- Мазилката да се пази от директно слънчево греене.
- Да не се нанася при силен вятър, дъжд или мъгла.
- Продуктът да не се смесва с вар, глина или бои на базата на органични разтворители!

**Средства за нанасяне:**

- Метална, неръждаема маламашка;
- Едропорест или друг вид декоративен валеж, за постигане на желания ефект.

**Срок на годност:**

18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

**Съхранение:**

В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от +5°C до +30°C. Пазете от замръзване.

**Почистване:**

Използваното оборудване се почиства с вода преди и веднага след употреба.

**Разфасовки:**

5kg; 25kg (пластмасови опаковки)

**Предупреждения за опасност :**

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

*ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. Гореуказаните информация и описания са извлечени от нашия добър опит и професионални тествания. Тъй като условията на работната площадка са много променливи, съветваме потребителя да провери с практически опити дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Във всички случаи, самият потребител поема всяка отговорност, за проблемите които могат да възникнат вследствие неправилна употреба.*