

Ceresit



Ceresit CM 12 ELASTIC

Еластично лепило за подове

- За подови плочи до 80x80 cm
- За силно натоварени подове
- За подово отопление и хидроизолирани повърхности


**НОВА
ФОРМУЛА**



Henkel

Качество за професионалисти

Ceresit



СВОЙСТВА

- за полагане на широкоформатни подови плочи (до 80x80 cm)
- добро покритие на лепилните повърхности
- за лепене на гранитогрес на закрито
- за лепене на плочки над подово отопление и хидроизолирани повърхности
- за керамични плочки на закрито и открито

Технически данни

Съотношение на смесване:	6,0-6,5 l вода / 25 kg
Температура на работа:	от +5°C до +30°C
Време за узряване:	5 минути
Време на употреба на готовия разтвор:	около 2 часа
Отворено време:	30 минути
Фугиране след:	мин. 24 часа
Температурна устойчивост:	-30°C до +70°C
Сцепление при сухи условия:	$\geq 1,0 \text{ MPa}$
Сцепление при влажни условия:	$\geq 1,0 \text{ MPa}$
Сцепление след замръзване/ размразяване:	$\geq 1,0 \text{ MPa}$
Ориентировъчен разход:	от 1,4 до 5,0 kg/m ²

Клас на лепилото: C2E съгл. БДС EN 12004

Хенкел препоръчва:

За
фугиране:



Високо-устойчива, гъвкава фугираща смес, 0-20 mm

CE 43
Grand'Elit



За
уплътняване:



Санитарен силикон

CS 25



За дилатационни
фуги:



Високо-модулен уплътнител-лепило

FT 101
Flextec®

Хенкел България ЕООД

тел. 02/ 806 39 00

henkel.lepila@bg.henkel.com

www.ceresit.bg

Качество за професионалисти

Ceresit

Henkel

СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ