

DEKO PROFESSIONAL ТЕЧНА ЕДНОКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА

- Предназначение:**
- Междинен продукт между основата и финишния продукт;
 - За вътрешна и външна защита на вертикални или хоризонтални бетонни повърхности от вредното действие на почвена влага, повърхностни и подпочвени води;
 - Защита на сутерени и вкопани в земята основи на сгради, на басейни и всякакви други резервоари;
 - Направа на ефективна хидроизолация на новостроящи се или стари зидове.
- Свойства:**
- Бързо съхнене, слаба миризма;
 - Висока устойчивост срещу напукване при нанасяне в дебел слой;
 - Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска и не се разпенва при нанасяне. Добро наслявяване;
 - Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето;
 - Притежава висока покривност;
 - Отлична атмосфероустойчивост - защитава повърхността от вредните атмосферни въздействия – вода, влага, температурни промени и др.;
 - Висока паропропускливост - микропорести покрития, осигуряващи “дишане” на стените;
 - Ниска водопоглъщаемост на покритията;
 - Притежава отлично сцепление с повърхностите.
- Класификация:**
- Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,52 ± 0,02 kg/L
Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/1 h: (БДС EN ISO 3251)	min 57 %

pH стойност: (ISO 1148)	min 8,0
Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)° C, модел RVT, 5 min, 100 грт: (ISO 2555)	min 2500 mPa.s
Външен вид на филма: (визуално)	Равен, гладък
Разход:	Около 4 м ² / 1kg неразреден продукт;
Съхнене: (23°C, 65% H.R.)	Въздушно. <ul style="list-style-type: none">• Време на изсъхване минимум 120 мин
Колористика:	Бял
Опаковка:	Опаковки от полипропилен.
Съхранение:	ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! Температура на съхранение – над 5°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 до 40°C, далече от пряка слънчева светлина . Да се пази от замръзване. Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Подготовка за работа:	<ul style="list-style-type: none">• Повърхностите трябва да са сухи и чисти от омасляване и прах и да не са замръзнали• Продуктът се разбърква добре преди употреба.
Средства за нанасяне:	Нанася се с мека четка или с валик.
Почистване на инструментите:	Извършва се с вода преди засъхване на остатъците от продукта.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5°C.
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none">• Керамика, бетон.• За други основи, моля консултирайте се с нас.

Подготовка на основата:

- Нанася се върху повърхности, които предварително са почистени от прах, мазнини или други замърсявания;
- При нанасяне върху стари бетонови повърхности, трябва да се грундира предварително с DPr Фасаден грунд ПС-112.

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.
