



Баумакол Про^{Плюс}

Baumacol ProPlus



Продукт

Минерално прахообразно лепило, клас C1 ТЕ (съгл. БДС EN 12004), за полагане на керамични плохи, включително на гранитогрес или като тънкослоен строителен разтвор.

Състав

Цимент, пясък, добавки.

Приложение

Разтвор на циментова основа за вътрешно и външно приложение, за полагане на керамични плохи по стени и тавани, мозайчни плохи, както и за лепене на леки строителни, стъклофазерни и полиуретанови плохи; подходящ за лепене на гранитогрес на закрито при големина на плочите до 40x40 см.

Технически данни

(Установени при базови температурно-влажностни показатели +20°C/60% относителна влажност на въздуха)

Необходимо количество вода: около 0,30 l/kg (= 30 %)

Време за отлежаване: около 15 min

Време за ползване на готовата смес: около 4 h

Отворено време: минимум 30 min

Време за корекции: около 5 min

Максимална дебелина на слоя: 5 mm

Разход: около 3 kg/m²

Изпитан съгласно изискванията на EN 12004.

Препоръчителни инструменти: Бавнооборотна електрическа бъркалка, подходящ смесителен съд, мистрия, гъба.

Едината на гребена да се подбере в зависимост от вида на полаганото покритие.

Например:

гребен 4 / 4 / 4 mm при полагане на малоформатни плохи

гребен 6 / 6 / 6 mm при полагане на плохи с гладка задна повърхност

гребен 10 /10/ 10 mm при полагане на плохи с набраздена задна повърхност и т.н.

Класификация според закона за химикалите

Символ за опасност: Xi дразнещ

R-фрази: R 36/38: Дразни очите и кожата

R 43: Възможна реакция при контакт с чувствителна кожа

S-фрази: S 2: Да се пази от деца

S 25: Да се пази от попадане в очите

S 26: При попадане в очите да се изплакне обилно с вода и да се потърси консултация с лекар

S 29: Да не се допуска попадане в канализация

S 60: Продуктът и неговата опаковка да се изхвърлят като опасен отпадък.

S 64: При погълдане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалият е в съзнание.

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.
Форма на доставка	Опаковка: торби по 25 kg.
Технология на приложение	<p>Приложимо върху: всички стандартни строителни основи, като например бетон, мазилки, замазка, зидария, гипсови блокчета за зидарии, анхидритни замазки; както и за цялото жилищно пространство.</p> <p>Приготвяне на смesta: В чист съд, посредством бавнооборотна бъркалка, се разбърква хомогенна, без наличия на топки смес (време за бъркане около 3 минути). След около 15 минути време за отлежаване смesta се разбърква за кратко още веднъж.</p> <p>Съотношение: около 7,5 l вода (отговаря на около 0,30 l/kg) на 25 kg Баумакол ПроПлюс.</p> <p>Полагане: Лепилото се нанася на две стъпки. В първата стъпка се полага тънък контактен слой върху основата, а във втората стъпка лепилото се изтегля със съответния гребен под ъгъл 45°–60° спрямо основата върху още пресния първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен състав, а евентуалният излишък се отстранява с помощта на мокра гъба. Контактна повърхност: а) за вътрешни помещения > 65%; б) за външни условия > 90%. За избягване на каверни в лепилния слой (особено при външно полагане) се препоръчва комбиниран метод за нанасяне на лепилото, чрез допълнително обмазване гърба на плочките с тънък слой лепило (1–2 mm), преди залепването им.</p>
Общи указания	<p>Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и указания за изхвърляне може да се вземе от Листа с данни за безопасност.</p> <p>Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, касаещи основата и покритието. Да не се полага при температури под + 5°C, при директно слънчево греење, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин! Ниските температури и високата влажност забавят, а високите температури и ниската влажност ускоряват процеса на свързване и втвърдяване.</p> <p>Да се ползва само чиста вода (вода от водопровода).</p> <p>Да не се добавят други продукти. При получаване на ципа върху нанесения лепилен състав, последният да се отстрани.</p>

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързвачи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанятията.