



# МОНТАЖНО ЛЕПИЛО НА ВОДНА ОСНОВА 50A

Дата: 18.09.2014

Страницы: 1 из 1

**Технически характеристики:**

Основа	Акрилат
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване и втвърдяване
Специфично тегло	1,3г/мл
Температурна устойчивост	-20°C до +70°C
Отворено време *	15 мин.
Време за втвърдяване *	Крайна сила след 24-48 часа

\*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

**Описание на продукта:**

Монтажно лепило без разтворители е с висока сила на свързване и добро първоначално захващане. Може да бъде използвано за запълване на неравни повърхности. То е съвместимо с повечето стротелни материали, порьозни и непорьозни

**Характеристики:**

- Без разтворители
- Директно нанасяне върху една от повърхностите Добро първоначално захващане
- Добри запълващи качества при свързване на
- неравни повърхности
- Влагоустойчиво
- Може да бъде боядисвано
- Замества дюбелите и пироните

**Опаковка:**

Цвят: бял

Опаковка: флакон 300 мл

**Съхранение:**

12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C. Не излагайте на измръзване.

**Приложения:**

За ремонт на дюшеме, первази на прозорци, гипс, полистиренови покрития, гипсокартон, за залепване на килими, ъглови ленти. Свързване на стенни и подови табла, рамки на прозорци, пружини възстановяване на плочки. Залепване на полистирин и други меки уплътнения.

**Повърхности:**

*Типове:* всички повърхности с изключение на PE,PP и битумни повърхности. Поне едната повърхност трябва да бъде порьозна, иначе скоростта на втвърдяване ще бъде значително по-бавна. Състояние: суха, обезмаслена и безчастици  
Препоръчваме предварителен тест за съвместимост.

**Нанасяне:**

*Метод:* отрежете пластмасовия конус на флакона. Завъртете накрайника под желания ъгъл и изстискайте малка капка. Използвайте пистолет. Винаги нанасяйте лепилото по ръбовете на панелите. Притиснете повърхностите една към друга незабавно и използвайте гумен чук. Може да се наложи укрепване при вертикално фиксиране или при тежки компоненти.

*Температура за нанасяне:* +5°C до +35°C*Почистване:* с вода преди изсъвяване, механично, ако е втвърдено*Възстановяване:* с Монтажно Лепило 50A**Препоръки за безопасност:**

Не използвайте в приложения, където е възможно продължително потъване.