

Още когато цивилизациите са започнали да строят, са търсели материал, който да може да свързва камъните, за да направи от тях солиден блок. За тази цел Асирийците и Вавилонците са използвали глината, а Египтяните открили варта и гипсовия хоросан като свързащ елемент за построяването на пирамидите.

Гърците направили още подобрения, докато накрая Римляните разработили цимент, с който правели конструкции забележителни с издръжливостта си. Повечето от основите на Римския форум са направени от вид бетон, достигащ на някои места до 4 метра дълбочина. Прочутите Римски бани, построени през 27 г. пр. н.е., Колизеума и голямата Базилика на Константин са все примери за ранна римска архитектура, при които е използван цимент. Тайната на успеха на римляните при приготвянето на цимента се свежда до добавянето на вулканичен прах към варта, наречен пузолан - открит в подножието на Везувий близо до Пуциуоли. По тази технология се създава цимент, който може да се втвърдява под вода. През Средните векове след падането на Римската империя, техническият прогрес се забавя и едва през 18 в. е направена нова стъпка за преоткриване тайната на хидравличния цимент, който се втвърдява под вода.

Неколкократните провали да се построи фара на Егистон, до брега на Корнуай, Англия, накарали Джон Смитон, британски инженер, да проведе експерименти с разтвори, както в слагка, така и в солена вода. През 1756 г., тези опити довеждат до откриването, че циментът, направен от варовик със значително съдържание на глина, се втвърдява под вода. Възползвайки се от това откритие, той реконструира фара на Егистон през 1759 г., който просъществува 126 години преди да се наложи да бъде преместен.

Други изследователи експериментирати в областта на цимента в периода от 1756г. до 1830 г. като:

Л. Ж. Вика и Лесаж във Франция и
Джоузеф Паркър и Джеймс Фрост в Англия.

През 1824 г., Джоузеф Аспин, строител и зидар в Лийс, Англия, патентова хидравличния цимент, който той нарича Портланг цимент, защото на цвета много приличал на камък, добиван в карьерите на остров Портланг на британското крайбрежие. Методът на Аспин се състои в точно дозиране на изпечен варовик, смесен с глинест шлам и последващо изпечане до отделяне на CO₂. Полученият продукт се смила и се използва като цимент. Изпечането обаче е било при сравнително ниски температури и качеството е било незадоволително.

По същото време А.Ч. Джонсън търси оптималното съотношение между глината и варовика в сместа. След преодоляване на тази трудност (1851г.) циментовото производство започва да се разпространява.

Важен момент в развитието на циментовата технология е установяването на зависимостта между температурата на изпечане и състава и свойствата на получения продукт. Развива се идеята, че именно клинкерът трябва да стане основния продукт на изпечането. Следващият важен етап в развитието на циментовата промишленост е внедряването на въртиращата се пещ (патент на Ф. Рансъм от 1885г.).

Днешният Портланг цимент, както и по времето на Аспин, представлява старателно дозирана смес от калций, силиций, желязо и алуминий.



С разширяване приложението на портландцимента се изисква и непрекъснато повишаване на качеството. Това налага създаване на стандарти, съгласно които да се установява съответствието на произведени цимент с определени изисквания. Първите стандарти са разработени през 1877г. от Асоциацията на циментопроизводителите в Германия. През 1904 г. в Англия е създаден Британски стандарт по цимент. След това една по една, страните производещи цимент започват да създават собствени стандарти. С обособяването на Европейския съюз и свободното движение на стоки се създават стандарти, хармонизирани с европейските норми, които непрекъснато се разширяват.

Нашите цименти отговарят на следните стандарти:

- БДС EN 197-1/A1, Състав, технически изисквания и критериите за съответствие на обикновени цименти – определя химичните, физичните и механичните характеристики на циментите и ако е необходимо и топлината на хидратация

- БДС EN 197-2 Оценяване на съответствието – дава техническите правила за контрол на производството от производителя, процедурата за сертификация и задълженията на органа по сертификация; действията които се предприемат в случай на несъответствие

- БДС EN 196 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) Методи за изпитване на цимент – описва методите, използвани за измерване и оценка на стандартизираните характеристики

- БТО 00-036/15.06.2005 г. – Цименти сулфатоустойчиви – описва класификацията, състава и техническите характеристики, критериите за съответствие на сулфатоустойчиви цименти

- БТО 00-043/24.10.2005 г. – Бързосвързващ цимент с търговско наименование "SCATTO" – описва предназначението, състава и техническите характеристики на този цимент



Циментът е хидравлично свързващо вещество и основен материал на съвременното строителство с изключително широко приложение.

Технологичният процес на циментовото производство се състои от четири основни, последователно осъществявани етапа:

- Подготовка на сировините и сировинната смес, включваща добиване, натрошаване и смилане на сировинните компоненти, хомогенизацията и корекцията на сировинната смес;
- Изпичане на сместа за получаване на клинкер и охлаждане на клинкера, подготовка за изгаряне на горивото за изпичане;
- Получаване на цимент – съвместно смилане на клинкер, гипс и добавки;
- Съхраняване на цимента, опаковане и експедиране;

Портландциментовият клинкер е основен компонент на цимента (съдържание в цимента 50-100%). При проектирането на циментовия клинкер се задават технологичните характеристики, които определят свойствата на цимента. На тази база, знаеци химичния състав на сировините и вида на използваното гориво се изчислява съставът на сировинната смес.

За получаването на циментовия клинкер се използват основно естествени скални материали, които след трошение и смилане образуват "сировинна смес" състояща се приблизително от 70% варовик, 20% мергел и дънни пепели, и 10% коригиращи добавки – основно желязосъдържащ материал, пясък.

Сировините, необходими за производството на цимент, варовик, мергел и пясък, се добиват в открити карьери. Желязосъдържащите и други добавки в по-малки количества са останъчни продукти от други клонове на промишлеността (в съответствие с рециклирането според Възприетия подход за "устойчиво развитие").

"Дебня Цимент" и "Вулкан Цимент" работят по т. нар. "мокър метод". Постъпваният от карьерата варовик се натрошава до необходимите размери и се съхранява в закрит склад. Там постъпват и преработеният мергел и корекционните добавки. Чрез бункери и дозиращи захранващи устройства, всички сировинни компоненти се подават в топкови мелници, където се подава и вода, която има ролята на интензификатор на смилането. Смляната сировинна смес във вид на шлам се изпраща с центробежни помпи в хоризонтални басейни, където се хомогенизира, коригира до необходимия химичен състав. Готовият шлам се подава към пещите за изпичане.

Изпичането на сировинната смес (шлама) и получаване на клинкер е основният технологичен процес в циментовото производство. За тази цел е необходимо голямо количество топлина, което се получава при

изгаряне на висококалорични горива. Видът и съставът на горивата са фактор, определящ топлинния режим на пещта – изпичането и охлаждането ѝ вляят върху микроструктурата на клинкера. Това определя специфичните свойства на клинкера, които са от съществено значение за качеството на цимента.

Сировинната смес постъпва във въртящата пещ с ниска температура и водосъдържание около 35%. При повишаване на температурата в пещта, сместа претърпява химични и физико-химични промени. В резултат сместа се загрява и като начало се изпарява вода, която трябва да се отстрани в зоната на дехидратация (верижна зона). След дехидратацията, материалът постъпва в зоната на калцинация в която CaCO_3 се разлага на CaO и CO_2 при температура 850-950 °C. След това

материалът постъпва в зоната на спичане, където при температура от 1200 до 1450 °C CaO започва да реагира с Al_2O_3 , Fe_2O_3 и SiO_2 , образуващи сложни минерали (алум, белит и гр.), които влизат в състава на т. нар. "клинкер".

Тези зони в пещта имат условен характер и нямат определена постоянна дължина, място и реални граници. Тяхното диференциране подчертава основния процес, който протича в определения температурен интервал, както и последователността на процесите в пещта.

Полученият продукт – клинкер, представлява полиминерален продукт – сложна смес от различни високотемпературни фази, получени при взаимодействието на основните компоненти.

След като всички реакции са завършили, продуктът постъпва в зоната на охлаждане. В нея става окончателното оформяне и кристализация на алумовата, белитова, алюминатна и алюмоферитна фаза, на MgO и CaO . В много малко количество се получава и стъкловидна фаза.

Охлаждането на клинкера завършва в специални охладители /барабани или скарни/. Междинният продукт наричан "циментов клинкер" се транспортира до склад за съхранение на клинкер.

Смилането на цимента е заключителният етап от неговото производство. Компонентите на циментовата шихта (клинкер, гипс и добавки), постъпват в бункерите на циментовите топкови мелници и с тегловни дозатори се подават за смилане. Полученият продукт – различни видове цимент, се подава в обособени закрити складови сълози, където остават до доставката до нашите клиенти.

Целият производствен процес – от добиването на сировините до складирането на готовите продукти в сълозите – се наблюдава, контролира и регулира от оборудвани с компютри

командни зали. Нашата лаборатория гарантира, че качеството на междинните продукти и на готовия цимент отговаря на поставените цели и продуктовите спецификации.


Контролът на качеството на цимента се осигури нормално функциониране на процесите, да задоволява изискванията на стандартите и да адаптира продуктите към нуждите на потребителите, за да отговори на техните очаквания.

Значителна част от продукцията се доставя в насипно състояние от сълозите в града на завода. Останалата част от

производството се опакова в 50 и 25 килограмови торби за нуждите на клиентите ни на сребро или за строителните фирми.

Смилането на цимента е заключителният етап от неговото производство. Компонентите на циментовата шихта (клинкер, гипс и добавки), постъпват в бункерите на циментовите топкови мелници и с тегловни дозатори се подават за смилане. Полученият продукт – различни видове цимент, се подава в обособени закрити складови сълози, където остават до доставката до нашите клиенти.

Тези зони в пещта имат условен характер и нямат определена постоянна дължина, място и реални граници. Тяхното диференциране подчертава основния процес, който протича в определения температурен интервал, както и последователността на процесите в пещта.



**Портланг цимент
CEM II/B-M (L-S) 32.5 R
БДС EN 197-1**


Сибилят цимент CEM II/B-M (L-S) 32.5 R е смесен портланг цимент, който, съответства на БДС EN 197-1.

Получен е чрез смилане на:

- клинкер, за механична якост;
- допълнителни компоненти за подобряване на качествата му при използване;
- калиев сулфат /гипс или анхидрид/ за регулиране на времето на свързване.

CEM II/B-M (L-S) 32.5 R съдържа над 65% клинкер и е с висока ранна якост.

Технически данни		
ХИМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Хлориди (Cl)	%	≤ 0.10
ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Ранна якост (2 ден)	Mpa	≥ 10.0
Стандартна якост (28 ден)	Mpa	≥ 32.5
Начало на свързване	min	≥ 75.0
Специфична повърхност (Blein)	sm ² /g	≥ 3500
Обемопостоянство	mm	≤ 10.0



Средни стойности на Девня цимент

Стойности гарантирани от стандартта

Области на приложение

- За армирани и неармирани бетон;
- В сградостроителството – за настилки, зидария, мазачески работи и др.
- Канализационни и водопроводни съоръжения;
- Фундаментни плочи и голямо обемни бетонови конструкции;
- Готови бетонни смеси – пригответи в бетонни центрове по БДС EN 206-1 – класифициран според въздействието на околната среда в класове ХО, ХС и с клас на якост на натиск до С 25/30

Строителните разтвори и бетони, пригответи с този тип цимент имат:

- Добра якост, която е пригодна за всички зидаростроителни работи и при производството на малоразмерни бетонови изделия и елементи;
- Добра пластичност и лепкавост, която се дължи на минералните добавки в цимента.

Професионални принципи и препоръки

- Да се избягва непълното дозиране на цимент, което влошава якостта на бетоните;
- Стриктно да се спазва съотношението В/Ц. Високите стойности на водоциментния фактор водят до намаляване на якостта и увеличаване на поръзността;
- Да се проверява съвместимостта между цимента и използвания химични добавки;
- Да се съобрази вибропръгането на бетона с консистенцията му, за да се получи максимална пълност без разслояване;
- Да се вземат мерки за предотвратяване на преждевременното обезводняване на бетона при горещо време и суховей;
- При извършване на бетонови работи извън температурния гуапазон от +5°C до +30°C, да се вземат мерки за използване на съответни химични добавки.
- Да се използват чисти добавъчни материали. Неспазването на това условие води до спад на якостта, намалява пластичността и лепкавостта на разтворите.
- Пакетираният цимент да се съхранява на сухо и проветриво място

Не се препоръчва използването му за:

- Бетони и разтвори изложени на химически агресивни влияния – киселини, соли и др.;
- Изработка на съоръжения и конструкции изложени на влиянието на морската вода;
- Бетони с клас на якост на натиск > С 25/30
- Предварително напрегнати бетони;
- Бетониране при ниска външна температура;
- Реставрация на сгради строени с материали чувствителни към действието на алкалите в цимента.

Опаковка и логистика
CEM II / B-M (L-S) 32,5 R
се предлага в насыпно състояние и опакован в книжни торби по 50 кг. и 25 кг. Поставяме се върху дървени палети, съответно по 2 т. и 1,6 т., покрити с полиетиленово фолио, което позволява съхранението им за по-дълъг период от време.

Доставките на цимент се извършват с транспорт на Девня Цимент АД до склада / силоза на клиентите с автогрумени / бордови коли.



**Портланг цимент
CEM II/B-M (P-L) 32.5 N
БДС EN 197-1**

Сивият цимент CEM II / B-M (P-L) 32.5 N е смесен портланг цимент, който съответства на БДС EN 197-1

Получен е чрез смилане на:

- клинкер, за механична якост;
- допълнителни компоненти за подобряване на качествата му при използване;
- калциев сулфат /цинк или анхидрид/ за регулиране на времето на свързване

CEM II/B-M (P-L) 32.5 N съдържа над 65% клинкер и е с обикновена ранна якост.

Технически данни

ХИМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на сулфати (SO ₃)	%	≤ 3.50
Хлориди (Cl)	%	≤ 0.10

ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Ранна якост (7 ден)	Mpa	≥ 16.0
Стандартна якост (28 ден)	Mpa	≥ 32.5
Начало на свързване	min	≥ 75.0
Специфична повърхност (Blein)	sm ² /g	≥ 3500
Обемопостоянство	mm	≤ 10.0

Области на приложение

- За армирован и неармирован бетон;
- В сградостроителството – за настилки, зидария, мазачески работи и др.
- Канализационни и водопроводни съоръжения;
- Фундаментни площи и голямо обемни бетонови конструкции;
- Готови бетонни смеси – пригответи в бетони центрове по БДС EN 206-1 – класифициран според въздействието на околната среда в класове X0, XC и с клас на якост на натиск до C 25/30


Не се препоръчва използването му за:

- Бетони и разтвори изложени на химически агресивни влияния – киселини, соли и др.;
- Направа на съоръжения и конструкции изложени на влиянието на морската вода;
- Бетони с клас на якост на натиск > C 25/30
- Предварително напрежнати бетони;
- Бетониране при ниска външна температура;
- Реставрация на сгради строени с материали чувствителни към действието на алкалите в цимента.

Опаковка и логистика

CEM II / B-M (P-L) 32.5 N се предлага в насыпно състояние и опакован в книжни торби по 50 кг. и 25 кг. Поставят се върху твърди палети, съответно по 2 м. и 1,6 м., покрити с полиетиленово фолио, което позволява съхранението им за по-дълъг период от време.

Доставките на цимент се извършват с транспорт на Вулкан Цимент АД до склад/силоза на клиентите с автомциментовози/ бордови коли.



Средни стойности на Девня цимент

Стойности гарантирани от стандарта



**Портланд цимент
CEM II/A-L 42.5 R
БДС EN 197-1**

Сибирският цимент CEM II / A-L 42.5 R е баровиков портланд цимент, който съответства на БДС EN 197-1.

Получен е чрез смилане на:

- клинкер, за механична якост;
- добавка на баровик за подобряване на качествата му при използване;
- калциев сулфат /гипс или анхидрид/ за регулиране на времето на свързване.

CEM II / A-L 42.5 R съдържа над 80% клинкер и е с **висока ранна якост**.

Области на приложение

- За армирани и неармирани бетони;
- Съоръжения в промишленото строителство;
- Производство на малоразмерни бетонови изделия и елементи;
- Производство на бетонови изделия и елементи, изложени на периодични замразяване/размразяване;
- Готови бетонни смеси – пригответи в бетони центрове по БДС EN 206-1 – класифициран според въздействието на околната среда в класове ХО, XC, XD, XF и с клас на якост на натиск до C 40/50



Технически данни

ХИМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на сулфати (SO_3)	%	≤ 4.00
Хлориди (Cl)	%	≤ 0.10

ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ


Ранна якост (2 ден)	Mpa	≥ 20.0
Стандартна якост (28 ден)	Mpa	≥ 42.5
Начало на свързване	min	≥ 60.0
Специфична повърхност (Blein)	sm ² /g	≥ 3500
Обемопостоянство	mm	≤ 10.0

Професионални принципи и препоръки

- Да се избягва непълното дозиране на цимент, което влошава якостта на бетоните;
- Стриктно да се спазва съотношението В/Ц. Високите стойности на водоциментния фактор водят до намаляване на якостта и увеличаване на поръзността;
- Да се проверява съвместимостта между цимента и използванияте химични добавки;
- Да се съобразява вибрационето на бетона с консистенцията му, за да се получи максимална плътност без разсложаване;
- Да се вземат мерки за предотвратяване на преждевременно обезводняване на бетона при горещо време и сухо въздух;
- При извършване на бетонови работи извън температурния диапазон от +5°C до +30°C, да се вземат мерки за използване на съответни химични добавки.
- Да се използват чисти добавъчни материали. Неспазването на това условие води до спад на якостта, намалява пластичността и лепкавостта на разтворите.
- Пакетираният цимент да се съхранява на сухо и проветриво място

Не се препоръчва използването му за:

- Бетони и разтвори изложени на химически агресивни влияния – киселини, соли и др.;
- Изграждане на съоръжения и конструкции изложени на влиянието на морската вода;
- Реставрация на сгради строени с материали чувствителни към действието на алкалите в цимента.



Средни стойности на Девня цимент

Стойности гарантирани от стандарта

Опаковка и логистика

CEM II / A-L 42.5 R се предлага в насипно състояние и опакован в книжни торби 25 кг. Поставят се върху сървени палети от 1,6 т., покрити с полиетиленово фолио, което позволява съхранението им за по-дълъг период от време.

Доставките на цимент се извършват с транспорт на Девня Цимент АД до склада /силоза на клиентите с артоциментовози/ бордови коли.



Портланг цимент CEM II/A-L 42.5 N БДС EN 197-1



Съвият цимент CEM II / A-L 42.5 N е варовиков портланг цимент, който съответства на БДС EN 197-1.

Получен е чрез смилане на:

- клинкер, за механична якост;
- добавка на варовик за подобряване на качествата му при използване;
- калциев сулфат /гипс или анхидрид/ за регулиране на времето на свързване.

CEM II / A-L 42.5 N съдържа над 80% клинкер и е с обикновена ранна якост.

Области на приложение

- За армиран и неармиран бетон;
- Съоръжения в промишленото строителство;
- Производство на малоразмерни бетонови изделия и елементи;
- Производство на бетонови изделия и елементи, изложени на периодични замразяване/размразяване;
- Готови бетонни смеси – пригответи в бетонни центрове по БДС EN 206-1 – класифициран според въздействието на околната среда в класове XC, XD, XF и с клас на якост на натиск до C 40/50

Технически данни


ХИМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Съдържание на сулфати (SO_3)	%	≤ 3.50
Хлориди (Cl)	%	≤ 0.10
ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Ранна якост (2 ден)	Mpa	≥ 10.0
Стандартна якост (28 ден)	Mpa	≥ 42.5
Начало на свързване	min	≥ 60.0
Специфична повърхност (Blein)	sm ² /g	≥ 3500
Обемопостоянство	mm	≤ 10.0

Професионални принципи и препоръки

- Да се избягва непълното дозиране на цимент, което влошава якостта на бетоните;
- Стриктно да се спазва съотношението В/Ц. Високите стойности на водоциментния фактор водят до намаляване на якостта и увеличаване на поръзността;
- Да се проверява съвместимостта между цимента и използваните химични добавки;
- Да се съобразява избирането на бетона с консистенцията му, за да се получи максимална пълност без разслояване;
- Да се вземат мерки за предотвратяване на прекъсванието на бетонните обезводняване на бетона при горещо време и сухо въздух;
- При извършване на бетонови работи извън температурния диапазон от +5°C до +30°C, да се вземат мерки за използване на съответни химични добавки.
- Да се използват чисти добавъчни материали. Неспазването на това условие води до спад на якостта, намалява пластичността и лепкавостта на разтворите.
- Пакетираният цимент да се съхранява на сухо и проветриво място

Не се препоръчва използването му за:

- Бетони и разтвори изложени на химически агресивни влияния – киселини, соли и др.;
- Изграждане на съоръжения и конструкции изложени на влиянието на морската вода;
- Реставрация на сградистроени с материали чувствителни към действието на алкалите в цимента.



Средни стойности на Девния цимент

Стойности гарантирани от стандарта

Опаковка и логистика

CEM II / A-L 42.5 N се предлага в насипно състояние и опакован в книжни торби по 50 кг. и 25 кг. Поставяят се върху твърдени палети, съответно по 2 м. и 1,6 м., покрити с полиетиленово фолио, което позволява съхранението им за по-дълъг период от време.

Доставките на цимент се извършват с транспорт на Вулкан Цимент АД до склада/силоза на клиентите с автотоциментовози/бордови коли.



**Портланг цимент
CEM I 52.5 N
БДС EN 197-1**




Сивият цимент CEM I 52.5 N е портланг цимент, който съответства на БДС EN 197-1.

Получен е чрез смилане на:

- клинкер, за механична якост;
- калиев сулфат /цинк или аниидрид/ за регулиране на времето на свързване.

CEM I 52.5 N съдържа над 95% клинкер и е с обикновена ранна якост.

Технически данни		
ХИМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Загуби при накалване	%	≤ 5.00
Неразтворим остатък	%	≤ 5.00
Съдържание на сулфати (SO_3)	%	≤ 4.00
Хлориди (Cl)	%	≤ 0.10
ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Ранна якост (2 ден)	Mpa	≥ 20.0
Стандартна якост (28 ден)	Mpa	≥ 52.5
Начало на свързване	min	≥ 45.0
Специфична повърхност (Blein)	sm ² /g	≥ 3500
Обемопостоянство	mm	≤ 10.0



Средни стойности на Девня цимент

Стойности гарантирани от стандартта

Области на приложение

- Високоястествени бетони;
- Съоръжения от промишленото строителство изискващи висока краткосрочна и дългосрочна якост;
- Производство на стоманобетонови елементи с или без термична обработка;
- Производство на бетонови изделия и елементи изложени на периодични замразявания/размразявания;
- Предварително напрегнати бетони;
- Готови бетонни смеси – пригответи в бетонни центрове по БДС EN 206-1 – класифициран според въздействието на околната среда в класове X0, XC, XD, XF и с клас на якост на натиск над C 40/50.

Професионални принципи и препоръки

- Да се избягва непълното дозиране на цимент, което влошава якостта на бетоните;
- Стриктно да се спазва свързанието В/Ц. Високите стойности на водоциментния фактор водят до намаляване на якостта и увеличаване на поръзността;
- Да се проверява съвместимостта между цимента и използванието химични добавки;
- Да се съобразява избирането на бетона с консистенцията му, за да се получи максимална плътност без разслояване;
- Да се вземат мерки за предотвратяване на преждевременно обезводняване на бетона при горещо време и сухове;
- При извършване на бетонови работи извън температурния диапазон от +5°C до +30°C, да се вземат мерки за използване на съответни химични добавки.
- Да се използват чисти добавъчни материали. Неспазването на това условие води до спад на якостите, намалява пластичността и лепкавостта на разтворите.

Опаковка и логистика

CEM I 52.5 N се предлага в насипно състояние. Доставките на цимент се извършват с транспорт на Девня Цимент и Вулкан Цимент до силоза на клиентите с автотоциментовози.



Не се препоръчва използването му за:

- Бетони и разтвори изложени на химически агресивни влияния – киселини, соли и др.;
- Изграждане на съоръжения и конструкции изложени на влиянието на морската вода;
- Реставрация на сградистроени с материали чувствителни към действието на алкалите в цимента.




CEM II/A-L 52.5 N
Супер бял цимент Глетчър
БДС EN 197-1 и БДС 12100-89

ГЛЕТЧЕР е бял варовиков портланд цимент, произведен по специална технология от високо качествени сировини, не съдържа желязи и мanganови окиси. Отличава се с висока степен на белота и чистота на отменъка /тона/. Белият цимент "ГЛЕТЧЕР" може да се оцветява с подходящи пигменти, дава чисти, светли и ярки цветове.

ГЛЕТЧЕР съответства на БДС EN 197-1 и БДС 12100-89 и е получен чрез смилане на:

- Клинкер за механична якост;
 - Бяла хидравлична добавка;
 - Калциев сулфат (гипс или анхидрид) за регулиране на времето на свързване
- Белият цимент Глетчър съдържа над 80% клинкер и е с обикновена ранна якост.

Технически данни		
ХИМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Съдържание на сулфати (SO_3)	%	≤ 3.50
Хлориди (Cl)	%	≤ 0.10
Магнезиев оксид (MgO)	%	≤ 4.00
ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Ранна якост (2 ден)	Mpa	≥ 20.0
Стандартна якост (28 ден)	Mpa	≥ 52.5
Начало на свързване	min	≥ 45.00
Специфична повърхност (Blein)	sm ² /g	≥ 3500
Обемопостоянство	mm	≤ 10.0



Средни стойности на Девня цимент

Стойности гарантирани от стандарта

Области на приложение

Архитектурни и декоративни елементи в строителството и интериора на:

- жилищни и обществени сгради
- площи, паркове, градини
- аквапаркове, плувни и декоративни басейни, фонтани
- музеи, исторически постройки и площи
- скулптури, мемориали и паметници, тераси, стълбища, веранди, арки и колони
- болници, изследователски центрове и лаборатории
- пътни елементи за безопасност: бетонови бариери, парапети, перила, звукоизолиращи стени, бордюри, елементи за пътна маркировка

Сухи строителни смеси

- Външни и фасадни мазилки;
- строителни лепила за мрамор, гранит, керамика, фаянс и др.
- цветни фигураци смеси.

Минималното съдържание на Fe (желязо) в белия цимент позволява приготвянето на бетони и разтвори без магнитни свойства

Професионални принципи и препоръки

- Да се избяга непълното дозиране на цимент, което влошава якостта на бетоните;
- Стриктно да се спазва съотношението В/Ц. Високите стойности на водоциментния фактор водят до намаляване на якостта и увеличаване на поръзността;
- Да се проверява съвместимостта между цимента и използвания химични добавки;
- Да се съобрази избора на бетона с консистенцията му, за да се получи максимална пътност без разсложаване;
- Да се вземат мерки за предотвратяване на преждевременното обезводняване на бетона при горещо време и суховей;
- При извършване на бетонови работи извън температурния диапазон от +5°C до +30°C, да се вземат мерки за използване на съответни химични добавки.
- При производството на бял /цветен бетон трябва да се използват чисти без примеси добавъчни материали. Не спазването на това условие може да окаже влияние върху хидратацията и спойката на циментната паста.
- Пакетираният цимент да се съхранява на сухо и проветрено място

Опаковка и логистика

CEM II/A-L 52.5 N Глетчър се предлага в насыпно състояние и опакован в книжни торби по 25 кг. и 50 кг. Поставят се на дървени палети по 1.6 м. и 2 м., покрити с полиетиленово фолио, което позволява съхранението им за по-дълъг период от време. Доставките на бял цимент се извършват с транспорт на Девня Цимент и Вулкан Цимент до склада/ силоза на клиентите с автомобилни транспорти /бордови коли. Пакетираният бял цимент може да се комбинира с доставките на сив цимент.



Не се препоръчва използването му за:

- Бетони и разтвори, изложени на агресивни влияния - киселини, соли, морски и меки повърхностни и подпочвени води;
- Предварително напрежнати бетони;
- Пътно-строителни работи.



CEM II / B -P 32.5 N LH

БДС EN 197-1/A1



CEM II/A-P 32.5 N LH е нискотермичен портланд цимент отговарящ на изискванията на БДС EN 197-1/A1.

Продуктът се характеризира с ниска екзотермия и се отличава от обикновения портланд цимент с намалено топлоотделение при хидратацията.

Получава се в заводски условия чрез фино смилане на:

- портландциментов клинкер;
- допълнителни компоненти които спомагат за намаляване на топлоотделението при хидратацията и за подобряване качествата на готовия продукт при използването му;
- калциев сулфат (гипс или анхидрид) за регулиране времето на свързване.


Технически данни

ХИМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съдържание на сулфати (SO_3)	%	≤ 3.50
---	---	-------------

ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Специфична повърхност (Blein)	sm^2/gr	≥ 2600
Остатък Върху сито 90 μ	%	≤ 15.0
Стандартна якост (28 ден)	Mpa	≥ 32.5
Начало на времесвързване	min	≥ 75.0
Обемопостоянство (Le Chatelier)	mm	≤ 10.0
Екзотермия на 7 ден	cal/gr	≤ 60.0



Средни стойности на Девня цимент

Стойности гарантирани от стандарт

Области на приложение

CEM II/A-P 32.5 N LH се характеризира освен с ниска екзотермия и с повишена сулфатустойчивост и по слаба активност в началните дни на втвърдяване.

Предназначен е и се използва при строителството на:

- хидротехнически съоръжения;
- големи обемни бетонни и стоманобетонни конструкции;
- бетонови съоръжения работещи в условията на променливо време
- ниво, облажняване и изсушаване, замразяване и размразяване в слабо минерална или прясна вода

Професионални принципи и препоръки

- Не използвайте излишно много вода;
- Работете върху добре почистени основи;
- Използвайте чисти добавочни материали;
- Вземайте под внимание влиянието на температурата на околната среда – горещото време ускорява втвърдяването, а студеното време го забавя;
- Вземайте мерки за предотвратяване на преждевременното обезводняване на разтворите при горещо време и сухобей.



Onаковка и логистика

CEM II/A-P 32.5 N LH се предлага в насипно състояние. Доставките на цимент се извършват с транспорт на Дебня Цимент и Вулкан Цимент до силоза на клиентите с автоциментовози.



Портланг цимент

CEM III/A-S 42.5 N SR

БДС EN 197-1 и ВТО 00-036/15.05.2005

CEM III / A-S 42.5 N SR е сулфатоустойчив шлаков цимент отговарящ на изискванията на БДС EN 197-1 и ВТО № 00-036 / 15.05.2005.

Продуктът се отличава от обикновения портланг цимент с намалена екзотермия и интензивност на втвърдяване и много голяма устойчивост във вода, съдържаща сулфати.

Получава се в заводски условия чрез фино смилане на:

- портланциментов клинкер с нормирано съдържание на C3S и C3A;
- калиев сулфат (гипс или анхидрид) за регулиране времето на свързване;
- допълнителни компоненти / гранулирана доменна шлака / за увеличаване устойчивостта на сулфатна агресия

Технически данни

ХИМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Загуби при накаляване	%	≤ 3.00
Неразтворим остатък	%	≤ 1.50
Съдържание на сулфати (SO ₃)	%	≤ 4.00
Съдържание на MgO	%	≤ 4.00
Хлориди (Cl)	%	≤ 0.10
Съдържание на C3A /в клинера/	%	≤ 8.00
Съдържание на C3A и C4AF /в клинера/	%	≤ 25.00

ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Ранна якост (2 ден)	Mpa	≥ 10.0
Стандартна якост (28 ден)	Mpa	≥ 42.5
Начало на свързване	min	≥ 60.0
Обемопостоянство	mm	≤ 10.0

Области на приложение

CEM III / A-S 42.5 N SR се характеризира с много добра водоустойчивост, пътност и якост на циментовия камък.


Предназначен е за строителството на:

- За армиран и неармиран бетон
- Бетонни и стоманобетонни хидротехнически съоръжения;
- Бетонови съоръжения работещи в условията на променливо водно ниво, овлажняване и изсушаване в условията на сулфатна агресия;
- Подводни части на морски и океански съоръжения, които не са изложени на многократно замразяване и размразяване
- Съоръжения от промишленото строителство изложени на агресивно химично действие в естествени почви и подпочвени води;
- Хидротехнически строежи изложени на агресивни сулфатни води /пристанцища, въйноломи, язовирни стени, кейове, алози и др./;
- Готови бетонни смеси – пригответи в бетони центрове по БДС EN 206-1 – класифициран според Въздействието на околната среда в класове XS, XA1 и с клас на якост на натиск до C 50/60.

Не се препоръчва използването му за:

- Бетони и разтвори изложени на агресивни влияния – киселини, соли и др.;
- Реставрация на сгради строени с материали чувствителни към действието на алкалите в цимента;

Onаковка и логистика
CEM III / A-S 42.5 N SR се предлага в насипно състояние и опакован в книжни торби по 25 кг., поставени върху тървени палети по 1.6 т. Доставките на цимент се извършват с транспорт на Дебня Цимент и Вулкан Цимент до склада/ силоза на клиентите с автотранспорти и бордови коли



Средни стойности на Дебня цимент

Стойности гарантирани от стандарта



**„СКАТО“
БЪРЗОВТВЪРДЯВАЩ ЦИМЕНТ
БТО 00-043/27.10.2005**

СКАТО е бързосвързващо вещество, с време на втвърдяване от 1 до 5 минути.
Отговаря на всички съществуващи нормативи за бързовтвърдяващи цименти и може да бъде използвано навсякъде, където е необходимо постигане на бързо свързване и високи ранни якоси.

„СКАТО“ е сертифициран съгласно БТО 00-043/27.10.2005 год.



Основата му е специален вид клинкер, който се произвежда от Италцементи и е защитен с международен патент РСТ/ЕР00/01775 от 2000 г.

„СКАТО“ има следните основни предимства:

- Висока ранна и дългосрочна механична якос
- Водонепропускливо
- Обемопостоянство - след втвърдяването не се разширява
- Възможност за работа в широк температурен диапазон 5-35° С
- Позволява смесване с всички видове цименти, от всички класове на якос, във всяка ви пропорции, регулирайки по този начин тяхното време за свързване.

**Пример за влияние на времесвързването
в зависимост от % добавен цимент към Скато продукта**

СКАТО	Цимент	Вода/ Цимент	Начало на втвърдяване	Край на втвърдяване
80%	20%	0,36	4'	6'
65%	35%	0,36	6'	8'
50%	50%	0,36	10'	15'
40%	60%	0,36	20'	25'
30%	70%	0,36	32'	45'
20%	80%	0,36	120'	170'

Области на приложение

„СКАТО“ е предназначен за използване в производството на бетони, циментови разтвори и сухи строителни смеси за специални цели.

Приложение на паста СКАТО + Вода

В зависимост от съотношението Вода/цимент най-честите случаи на приложение са следните:

- производство на бетони позволяващи бързо декофирание на изливните елементи / блокове, тръби, панели, греди, колони и др./;
- уплътняване на циментови магистрални водопроводи;
- закрепване/вграждане на шарнири, куки, глобели/
- при аварийни и възстановителни работи и при необходимост от бързо наповарване на изделията;
- бетонови и стоманобетонови конструкции работещи при ниски и отрицателни температури;
- бетонови и стоманобетонови конструкции подложени на силна агресия;
- за тампониране на сондажи и др.;
- ускоряване на всяка ви видове ремонти работи.

**Приложение на строителна смес
(разтвор цимент+пясък+вода)**

- спиране на слаби инфильтрации на вода в подземни строителни съоръжения – тунели, шахти, галерии, басейни, водохранилища и др.;
- зидарски строителни разтвори за основен ремонт; за укрепване/вграждане (тръби, санитарен порцелан, монтажни панели/конструкции от дърво и метал, и др.);
- в свединения/сглобки; ускоряване на всяка ви видове ремонти работи

Забележка: Пропорцията на водата е спрямо количеството на СКАТО. Към горепосочените смеси може да се добави Портланд цимент за удължаване времето на свързване.

**Приложение на СКАТО в готови строителни разтвори
(мазилки, лепила и др.) за ускоряване на процесите на свързване и набиране на якос. Специални приложения**

● Бързовтвърдяващ високоякосен бетон за пътни покрития

Ремонтият по време на експлоатация на пътища, автомагистрали и авиационни писти може да изисква използването на материал с високи експлоатационни характеристики, позволяващи използването им не по-късно от 3 часа.

● Замазки/покрития

При този вид приложения се изискват възможно най-къс времена на съхранение. Чрез втвърдяването на СКАТО в състава на строителната смес се позволява последващо настяне на всяка ви видове покрития за сравнително кратък период при много ниски остатъчна влага.

● Олекотени замазки/покрития

За производството на олекотени замазки/покрития с плътност между 600-1000 кг/м³, характеризиращи се с бързо съхнене и набиране на якос, е възможно да се използва, допълнително към обичайната смес лека маска (керамзит или полистирол).

Едновременно използването на Скато със зидарски цимент позволява получаването на замазки/покрития от олекотен тип, отговарящи на изискванията за пластичност и водонепроницаемост.

● Лепила за спиране на водната филтрация

С използването на СКАТО е възможно производството на бързовтвърдяваща лепило за незабавно спиране на филтрирането на вода, гори и под налягане.

Профессионални принципи и препоръки

- Не използвайте излишно много вода;
- Работете върху чиста влажна основа;
- Използвайте чисти съставки;
- Смесвайте само малко количество / 100 литра / и не добавяйте вода след като втвърдяването / свързването / вече е започнало;
- Вземайте под внимание влиянието на температурата на околната среда – горещото време ускорява свързването, а студеното време го забавя.
- Да се съхранява на сухо и проветрено място!

След отваряне на торба и използване на част от цимента останалото количество в торбата трябва да се държи пълно затворено в полиетиленова опаковка.



Опаковка и логистика
„СКАТО“ се предлага опакован
в трислойни книжни торби - 25 кг и 5 кг, поставени върху
дървени палети, водозащитени с вакуумно дупластово
полиетиленово фолио.

