

Техническа листовка
Издание

SikaCim Color

SikaCim® Color

Багрила за цимент, вар и гипс

Описание на продукта: SIKACIM COLOR е багрило на прах, съставено от минерални окиси.
SIKACIM COLOR съществува в 7 цвята: червен, жълт, охра, черен, кафяв, зелен и син.

Области на приложение: Оцветяване на бетони и строителни разтвори на база цимент:

- * строителен разтвор за изолация против влага,
- * строителен разтвор за фугиране,
- * бетонни плочи,
- * за естетични бетони.

Оцветяване на мазилки на база вар или гипс.

Характеристики / Предимства

- * Синтетични багрила на базата на минерални железни окиси.
- * Добра издръжливост на ултравиолетови лъчи.
- * Не променя времето на втвърдяване на строителните разтвори.
- * Съвместими с другите продукти SIKACIM.

Технически

данни за продукта

Външен вид / цвят	ЦВЯТ	ОБЕМНО ТЕГЛО
	Охра	0,40 до 0,50
	Жълт	0,35 до 0,45
	Червен	0,75 до 0,85
	Черен	0,70 до 0,80
	Кафяв	0,75 до 0,85
	Зелен	1,00 до 1,10
	Син	0,65 до 0,75

Опаковка

Охра: кашон с 15 дози по 400 г.
Жълто: кашон с 15 дози по 400 г.
Червено: кашон с 15 дози по 800 г.
Черно: кашон със 6 дози по 700 г.
Кафяво: кашон със 6 дози по 700 г.
Зелено: кашон със 6 дози по 900 г.
Синьо: кашон със 6 дози по 700 г.

Една доза съответства на кристален съд с вместимост 1,5 литра

Условия и срок на съхранение SIKACIM COLOR, складиран на защитено от влага място в затворена оригинална опаковка, се съхранява 3 години.

Указания за употреба	
Дозировка	Разходът е от 1 до 2 дози на чувал свързващо вещество от 50 кг. Винаги се препоръчва предварително изпитване. Дозирането на багрилата SIKACIM COLOR трябва да се определя в зависимост от следните параметри: * желания тон, * цветовете и дозировката на различните съставки (свързващо вещество, фракции,.....).
Добавяне	Да се добави багрилото към сухата смес: свързващо вещество и запълнители. Да се разбърка добре преди да се добави водата.
Да се вземе под внимание:	Равномерността на цвета зависи от равномерността на дозиране на съставките на строителния разтвор или на бетона (свързващо вещество, вода, фракции, добавки и багрило). Атмосферните условия в момента на свързване и втвърдяване могат да влияят върху оттенъка на оцветяване на строителните разтвори и бетоните, а именно при ниска температура и висока влажност (карбонизиране /насищане с въгледвуокис/ на мазилките).
Указание	Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

