

ПРОДУКТ

weber 110G


ЗИДАРСКИ РАЗТВОР ЗА КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

КОД: 110G



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Добро сцепление към основата
- Добра обработваемост



Разтвор за зидане и измазване на керамични тухли.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

weber 110G е подходящ за зидане и измазване на конструктивни стени от керамични, клинкерови тухли и бетонни конструктивни елементи. За външна и вътрешна употреба. Продуктът дава възможност за пригответяне на малки количества разтвор на мястото на употреба.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
В добре затворена оригинална опаковка
В закрити помещения, защитени от влага и вода
Да се предпазва от силно слънце и високи температури
При транспорт укрепете и фолирайте палетите
Годност 1 година

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	25 kg
Палет	1050 kg

РАЗХОДНА НОРМА

Около 35 kg/m² зид с дебелина 1/2 тухла и фуги 10 mm. В зависимост от дебелината на пласта зидарски разтвор и вида и големината на тухлите разходът може да варира.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50% след 28 дни)

Якост на натиск	M15
Якост на сцепление	0.15 N/mm ²
Реакция на огън	A 1
Коефициент на проникване на водни пари	μ 15/35
Топлопроводност	$\lambda_{10\ dry}$ – 0.71 W/m.K
Необходимо количество вода	3.3 l ±2% за 25 kg суха смес
Дебелина на слоя	10 - 15 mm
Време за работа	3 h.
Време за коригиране	10 min
Максимална якост	след 7 дни



УПОТРЕБА



weber 110G

ЗИДАРСКИ РАЗТВОР ЗА КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външни и вътрешни условия
- Зидане и измазване
- Керамични и клинкерови тухли

ВАЖНО



- ✓ Нанасяйте на слой до 15 mm
- ✓ Не добавявайте цимент към разтвора

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, товароносима, равна и със завършили процеси на свиване. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от +5 °C.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Използвайте продукта при температури от +5° C до +25° C. Прясната зидария да се предпазва от дъжд или принудително изсъхване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 В подходящ съд към 3,3 l ±2% чиста вода прибавете един чувал (25 kg) суха смес. Не прибавявайте цимент, пясък или други вещества. Разбъркайте до получаване на хомогенна смес. При използване на миксер или бетонобъркачка разбъркването трае 6 - 8 min.



2 Разтворът 110G се нанася върху основата с мистрия веднага след смесването. Тухлите се полагат, като леко се притискат. Да се спазват традиционните правила на технологията на зидане. Зидането се извършва на пълни фуги от 10 - 15 mm.



НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Съд за разбъркване на лепилото
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мастар
- Назъбена маламашка или назъбена лопатка със зъби от 3x3 mm до 6x6 mm
- Гумен чук

