

Ceresit CT 50 Снежно бяла боя



- отлична покривност
- за стени и тавани
- устойчива на мокро триене
- паропропусклива

Област на приложение

- за вътрешна употреба върху минерални основи (бетон, тухли, циментови, вароциментови и гипсови мазилки и шпакловки, гипсокартон и др.)
- за употреба върху органични основи (тапети, стиропор, шперплат, ПДЧ, OSB и др.).

Опаковка

Пластмасови кофи от 4,5 kg и 15 kg.

Технически данни

Състав:	Водна дисперсия на акрилна основа с пълнители и добавки
Плътност:	1,48 ÷ 1,52 kg/l
Температура на основата по време на работа:	от +5°C до +30°C
Вискозитет:	2500 ÷ 3500 MPa·s
Ниво на pH:	7,5 ÷ 9,5
Яркост на бял цвят по система CIE Lab:	мин. 96,5
Разход:	от 0,23 до 0,30 kg/m ² на един слой около 0,45 kg/m ² на два слоя

Система за изравнени и снежно бели стени и тавани



CT 50
Снежно бяла
интериорна боя
4,5 kg и 15 kg



CT 17
Дълбокопроникващ грунд
без разтворители,
2 l и 10 l



CT 127
Фина циментова
шпакловка,
20 kg



CT 126
Гипсова шпакловка
(1-10 mm),
20 kg

Хенкел България ЕООД

тел. 02/ 806 39 00
henkel.lepila@bg.henkel.com
www.ceresit.bg



Ceresit



Изравнени и снежно бели стени и тавани с Ceresit



Качество за професионалисти

Качество от **Henkel**

Ceresit CT 17 Дълбокопроникващ грунд



- заздравява основите
- фиксира прахта
- отблъсква влагата
- намалява попиваемостта на основата
- за употреба на закрито и открито

Област на приложение

- за употреба на открито и закрито
- за заздравяване и намаляване на попиващата способност на основата преди:
 - полагане на керамични покрития
 - шпакловане
 - полагане на замазка
 - боядисване

Опаковка

Пластмасови бутилки от 2 l и туби от 10 l

Технически данни

Основа:	неутрална дисперсия на синтетична смола
Цвят:	бледожълт, след изсъхване прозрачен
Плътност:	1,0 kg/l
Температура на работа:	от +5°C до +25°C
Време на съхнене:	прибл. 4 часа
Разход:	от 0,1 до 0,5 l/m ² (в зависимост от гладкостта и попиваемостта на основата)

Ceresit CT 126 Гипсова шпакловка



- не се напуква при дебели слоеве
- бял матов вид при завършване
- висока сила на сцепление
- дълго време на употреба на готовия разтвор

Област на приложение

- за шпакловане на стени и тавани
- за дебелина на слоя до 10 mm
- за употреба на закрито в сухи помещения
- за изглаждане на повърхности от бетон, зидария, газобетон и строителни плочи*
- за изглаждане на декоративни гипсови и стиропорни елементи

* При силнопопиващи повърхности се препоръчва подготовка на основата с дълбокопроникващ грунд Ceresit CT 17.

Опаковка

Хартиени торби от 20 kg

Технически данни

Съотношение на смесване:	7,5 l вода/20 kg CT 126
Време на употреба:	40-60 минути
Температура на работа:	от +5°C до +30°C
Сила на сцепление:	мин. 0,5 N/mm ²
Време на съхнене:	5 mm повърхностен слой/ден
Ориентировъчен разход:	около 1,2 kg/m ² /mm

Ceresit CT 127 Циментова шпакловка



- изключително бяла и гладка
- може да остане като крайно покритие
- висока сила на сцепление
- пропуска водните пари
- изключително дълго време на употреба на готовия разтвор

Област на приложение

- за употреба на открито и закрито
- за тънкослойно шпакловане на стени и тавани
- за дебелина на слоя до 2 mm
- за употреба на закрито в сухи помещения
- за фино заглаждане на измазани и бетонови повърхности*
- след изсъхване шпакловката може да бъде боядисвана

* При силнопопиващи повърхности се препоръчва подготовка на основата с дълбокопроникващ грунд Ceresit CT 17.

Опаковка

Хартиени торби от 20 kg

Технически данни

Съотношение на смесване:	8 l вода/20 kg CT 127
Време на употреба:	24 часа в добре затворен съд
Температура на работа:	от +5°C до +30°C
Сила на сцепление:	мин. 0,5 N/mm ²
Време на съхнене:	около 1 mm повърхностен слой/ден
Ориентировъчен разход:	0,4-1,2 kg/m ² /mm