

Moment Parquet & Laminate

Лесно и бързо фиксиране



Характеристики

- водоустойчив
- за настилки върху подово отопление, устойчив на температури до +50°C
- след изсъхване - прозрачен
- еластично слепване

Области на приложение

- лепене на ламиниран паркет, ПДЧ и ОСБ плочи

Опаковка

- пластмасови флакони 750 гр., 12 бр. / кашон

Подготовка на повърхността на основата

Носещата повърхност трябва да бъде гладка, добре подсушена, чиста, без напуквания, съответстваща якост на опън и свиване. Повърхностите на залепяне (нут и перо) трябва да бъдат чисти, без следи от прах и мазнини.

Начин на приложение

Накрайникът се отрязва с подходящите размери и лепилото се нанася директно в нутове (дълбовете). Паркетните плоскости се напасват и притискат леко. Да не се започва полагане на паркета ако относителната влажност на въздуха надхвърля 75% СМ, а температурата на пода е под +14°C.

Препоръки

Лепилото, излязло на повърхността между залепените повърхности, трябва веднага да се избърше с влажна кърпа. Инструментите могат да се изчистят преди изсъхване с вода. Отвореният флакон трябва да се затвори плътно. Забранява се изхвърляне в канализацията. Лепилото да се предпазва от замръзване.



Технически данни

Състав	Дисперсионно лепило на база поливинилен ацетат
Цвят	бял
Състояние:	много вискозно
pH стойност	4
Плътност	1,1 кг/л
Отворено време	ок. 15 минути - в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Време за стягане и устойчивост на натоварвания след залепяне	ок. 24 часа
Топлинна устойчивост: - при превоз, складиране - след стягане на лепилото	0°C - +50°C - да се пази от замръзване макс. +50°C, може да се използва и за подове с подово отопление
Водоустойчивост	Водоустойчиво
Клас на опасност	D3 неопасно
Ориентируем разход	ок. 25 г/линеен метър фуга
Горе посочените данни са получени при осреднени атмосферни условия (+23°C и относителна влажност на въздуха 55% СМ. При по-ниски температури или по-високи влажности на въздуха времето за стягане на лепилото се увеличава.	

Съхранение

В оригинална опаковка, при температури над +5°C, на сухо и хладно място. Годност 12 месеца след датата на

производство, при съответните подходящи условия на съхранение.

Здраве и безопасност

Преди да използвате продукта, молим да се запознаете с Информационния лист за безопасност.

Прочетете информационния лист за безопасност на уебсайта www.mymsds.henkel.com.

Използвайте обичайното защитно облекло, докато работите с уплътнителя. При втвърдяването се отделя оцетна киселина. Такива изпарения не трябва да се вдишват продължително време или с висока концентрация. Затова трябва да се осигури добра вентилация на работното място. С втвърдения силиконов каучук обаче може да се работи без опасност за здравето.

Внимание

Изложените данни в тази техническа спецификация могат да бъдат само най-обща указания. Поради намиращите се извън обсега на нашето влияние условия на употреба, както и поради голямото разнообразие от материали, препоръчваме във всеки отделен случай първо да се направят достатъчно собствени опити за пригодността на продукта. Отговорност за конкретни резултати от използването на продукта следователно не може да се поражда от съдържащите се тук данни и указания. В рамките на нашите условия за продажба се поема гаранция само за постоянно високото качество на нашите продукти.

Хенкел България ЕООД

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,

Тел.: 02/806 39 00, henkel.lepila@bg.henkel.com, www.moment.bg